



GIOLLIFLOOR

SMALTO ALL'ACQUA UNIVERSALE

Speciale smalto all'acqua universale per tutti i tipi di supporti: pavimenti, rivestimenti, legno, cemento e supporti difficili.

Special universal water-based enamel for all types of substrates: floors, walls, wood, concrete and difficult substrates.

- **alta resistenza all'abrasione e allo sfregamento**
high resistance to abrasion and rubbing
- **specifico per ogni genere di pavimenti e supporti difficili**
suitable for any kind of floor and difficult supports

GIOLLIFLOOR



TIPOLOGIE DI SUPPORTI TIPOLOGIE DI MATERIALE

- | | |
|---|---|
| • specifico per ogni genere di pavimenti e supporti difficili | • suitable for any kind of floor and difficult supports |
| • atossico e inodore | • non-toxic and odorless |
| • alta resistenza all'abrasione e allo sfregamento | • high resistance to abrasion and rubbing |
| • facile da applicare | • easy to apply |
| • colorabile a sistema tintometrico GIOLLIMIX ACQUA e GIOLLIMIX UNIVERSAL | • colorable with GIOLLIMIX ACQUA and GIOLLIMIX UNIVERSAL tintometric system |

CEMENTO
CEMENT



QUARZO LUCIDO
GLOSSY QUARTZ




GRES
GRES



FERRO
IRON



INOX, ALLUMINIO
STAINLESS STEEL, ALUMINUM



CERAMICA
CERAMIC




KLINKER
KLINKER



COTTO
COTTO TILE



LAMINATO LEGNO
LAMINATE WOOD



LAMIERA ZINCATA
GALVANIZED SHEET



LE TINTE DI
CARTELLA E LA
RAL K7 SONO
REALIZZABILI
GRAZIE AI SISTEMI
TINTOMETRICI:

COLOR CHART
SHADES AND RAL
K7 AVAILABLE
THROUGH OUR
TINTOMETRIC
SYSTEM:

GIOLLIMIX
ACQUA

GIOLLIMIX
UNIVERSAL

IT - GIOLLIFLOOR

Giollifloor è la nuovissima soluzione offerta da Giolli per verniciare pavimenti e superfici verticali di diversa natura compositiva. Con un solo prodotto, uno speciale smalto all'acqua monocomponente, si possono verniciare tutti i tipi di pavimenti e superfici verticali: supporti murari in genere, ceramica, gres, klinker, pietra, cotto, legno e asfalto. Indicato sia per superfici in interni che in esterni. Ideale se si vuole rifare il look a bagni demodé, con vecchie ceramiche con fantasie o colori non più graditi, riattualizzando con un bel colore monocromo. Atresì può essere impiegato per la verniciatura di garage, box auto, terrazzi, cantine.

APPLICAZIONE: rullo a pelo corto, pennello

DILUZIONE: 5/10% con acqua

RESA: 6/7 mq per litro a due mani

TEMPI DI ATTESA PER SOVRAVERNICIATURA: 8 ORE

ESSICCAZIONE: al tatto: 30 minuti/1 ora, in profondità 24 ore, calpestabile dopo 6/8 ore.. È possibile camminare sulla superficie dopo 8 ore dall'applicazione del prodotto, tuttavia è necessario evitare l'eventuale ristagno di acqua fino al completamento del processo di polimerizzazione (circa 15 giorni).

ASPETTO DEL FILM: semilucido

GLOSS 60°: 45 gloss

PESO SPECIFICO: 1,22 KG/L

SPESSORE FILM SECCO: 10 micron

EN - GIOLLIFLOOR

Giollifloor is the newest solution offered by Giolli to paint floors and vertical surfaces of different compositional nature. With a single product, a special one-component water-based enamel, all types of floors and vertical surfaces can be painted: masonry supports in general, ceramic, stoneware, klinker, stone, cotto tile, wood and asphalt. Suitable for both indoor and outdoor surfaces. Giollifloor is the perfect solution to update your bathrooms, to convert your old ceramics colors patterns into a beautiful modern monochromatic surface. Giollifloor is also suitable to paint car garages, terraces, cellars or other rooms

APPLICATION: short-haired roller, brush

DILUTION: 5/10% with water

YIELD: 6/7 m2 per liter with two hands

WAITING TIME FOR RE-COAT: 8 HOURS


DRYING: touch: 30 minutes / 1 hour, 24 hours in depth, walkable after 6/8 hours. It is possible to walk on the surface after 8 hours from the product application, however, possible water stagnation must be avoided until the polymerization process is completed (approx 15 days.)

ASPECT OF THE FILM: semi-gloss

GLOSS 60°: 45 gloss

SPECIFIC WEIGHT: 1.22 KG / L


THICK FILM THICKNESS: 10 microns



BIANCO



TORTORA RAL 7044



GRIGIO CHIARO RAL 7047



GRIGIO SCURO RAL 7037



GRIGIO MEDIO RAL 7040



ANTRACITE RAL 7015

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

GIOLLIFLOOR PROMOTORE deve essere aggiunto a **GIOLLIFLOOR** subito prima dell'applicazione. Deve essere miscelato con il prodotto e lasciato a riposare per 10/15 minuti. Il rapporto in peso tra **GIOLLIFLOOR** e **PROMOTORE** è 100: 2 (2%). Il **PROMOTORE** è richiesto solo per la prima mano, poiché è adatto a migliorare l'adesione della vernice su supporti difficili; pertanto non è richiesto nelle successive mani.

Una volta miscelato con **GIOLLIFLOOR PROMOTORE**, **GIOLLIFLOOR** ha un ciclo di vita di circa 7 giorni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

L'umidità non deve superare il 5% per evitare il possibile distacco dello smalto. Il supporto deve essere pulito e privo di impurità; rimuovere grasso, polveri e parti non ben ancorate.

PAVIMENTI CEMENTIZI O QUARZO LUCIDO, devono essere precedentemente carteggiati o sabbiati per migliorare la proprietà di adesione della vernice. Applicare una mano di fissativo acrilico pronto all'uso "**OUTFIX**" di Giolli. Dopo 6 ore applicare la prima mano di **GIOLLIFLOOR** (diluizione massima del 10%); Dopo 6/8 ore, applicare una seconda mano non diluita.

Su **GRES, CERAMICA, KLINKER, COTTO** applicare il fissativo acrilico **OUTFIX** su tutte le fughe. Dopo 6 ore, applicare due mani di prodotto non diluito a distanza di 6/8 ore una dall'altra.

Su tutti i **INOX, ALLUMINIO, LAMIERA ZINCATA, MELAMINATO, LEGNO** e **FERRO** applicare direttamente due mani a distanza di 6/8 ore l'una dall'altra.

N.B. È possibile camminare sulla superficie dopo 8 ore dall'applicazione del prodotto, tuttavia è necessario evitare l'eventuale ristagno di acqua fino al completamento del processo di polimerizzazione (circa 15 giorni).

PRODUCT PREPARATION

GIOLLIFLOOR PROMOTORE must be added to **GIOLLIFLOOR** just before the application. It must be mixed with the product and let it rest for 10/15 minutes. The weight ratio between **GIOLLIFLOOR** and the **PROMOTORE** is 100: 2 (2%). The **PROMOTORE** is required for the first coat only, as it is suitable to improve the paint adhesion on difficult supports; therefore it is not required for the following coats.

Once mixed with **GIOLLIFLOOR PROMOTORE**, **GIOLLIFLOOR** has a life cycle of approximately 7 days.

PREPARATION OF THE SUPPORT

The humidity must not exceed 5% to avoid possible detachment of the enamel. The substrate must be clean and free of impurities; remove grease, powders and not well anchored parts.

CEMENTITIOUS SUBSTRATES OR POLISHED QUARTZ FLOORS, should previously sanded or sandblasted to improve paint adhesion property. Apply one coat of Giolli ready to use acrylic primer "**OUTFIX**". After 6 hours, apply the first coat of **GIOLLIFLOOR** (max dilution 10%); After 6/8 hours, apply a 2nd undiluted coat.

On **GRES, CERAMIC, KLINKER, COTTO** apply the acrylic primer **OUTFIX** following the grout lines. After 6 hours, apply two coats of undiluted product waiting 8 hours in between.

On all **STAINLESS STEEL, ALUMINUM, GALVANIZED SHEET, LAMINATE, WOOD** and **IRON** apply two coats directly waiting 6/8 hours between the coats

NOTE. It is possible to walk on the surface after 8 hours from the product application, however, possible water stagnation must be avoided until the polymerization process is completed (approx 15 days).

GIOLLI SRL INDUSTRIA COLORI

Via Enzo Ferrari, sn

61036 Colli al Metauro (PU) - ITALY

Tel. +39 0721 899 935

www.colorificiogiolli.it

E-mail: info@colorificiogiolli.it

pec: giollisrl@securposta.net



MADE IN ITALY