



Smalto alchidico uretanico a solvente, con proprietà antiruggine, per il trattamento di superfici in ferro. Ottimo potere coprente, facile pennellabilità ed elavata brillantezza nel tempo per molti anni.

Solvent-based urethane alkyd enamel, with anti-rust properties, for the treatment of iron surfaces. Excellent hiding power, easy brushing and high gloss life for many years.



Smalto sintetico lucido, antiruggine, per il trattamento di superfici in ferro

Glossy synthetic enamel, antirust, for the treatment of iron surfaces

### **FERROTOP**

### **SMALTO LUCIDO ANTIRUGGINE**



- Fondo antiruggine e finitura lucida in un solo prodotto
- Ottimo potere anticorrosivo
- Direttamente sulla ruggine
- Elavata brillantezza nel tempo per molti anni
- Anti-rust primer and glossy finish in a smart product
- Excellent anticorrosive power
- Directly on rust supports
- High gloss over time for many years.

**TIPOLOGIE DI SUPPORTI** TIPOLOGIE DI MATERIALE





Ideale preparare i supporti con una spagliettatina o
carteggiatura con carta molto
fine e sgrassare con solvente
nitro.
\*Prepare the supports with a

Scotch-Brite or sanding with a thin paper and clean with nithro

LE **TINTE DI** CARTELLA E LA RAL K7 SONO REALIZZABILI GRAZIE AI SISTEMI TINTOMETRICI:

COLOR CHART SHADES AND RAL K7 AVAILABLE THROUGH OUR TINTOMETRIC





IT

**SMALTO ALCHIDICO URETANICO** A SOLVENTE, CON PROPRIETÀ ANTIRUGGINE, PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI IN FERRO. OTTIMO POTERE COPRENTE, FACILE PENNELLABILITÀ ED **ELAVATA BRILLANTEZZA NEL TEMPO** PER MOLTI ANNI.

DILUIZIONE: fino al 10% con acquaragia o diluente sintetico. A spruzzo massimo

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo,

airless

ASPETTO: lucido

BRILLANTEZZA: 60°: 90 gloss PESO SPECIFICO: 1,22 KG/L

SPESSORE FILM SECCO: 40 - 50 micron RESA TEORICA: 6/8 mq /L a due mani

ESSICCAZIONE A 23° C E 65% U.R.: Al tatto: 3 - 4 ore. In profondità: 10 - 12 ore

**TEMPO DI SOVRAPPLICAZIONE:** Minimo

24 ore

### **EN**

**SOLVENT-BASED URETHANE ALKYD ENAMEL, WITH ANTI-RUST PROPERTIES,** FOR THE TREATMENT OF IRON SURFACES. GREAT POWER COVERING. **EASY BRUSHING AND HIGH BRILLIANCE OVER TIME FOR MANY YEARS.** 

**DILUTION:** up to 10% with white spirit or thinner synthetic. Spray maximum 25%

APPLICATION: brush, roller, spray, airless

**APPEARANCE:** glossy BRILLIANCE: 60°: 90 gloss SPECIFIC WEIGHT: 1.22 KG / L

DRY FILM THICKNESS: 40 - 50 microns THEORETICAL YIELD: 6/8 sqm / L in two

coats

DRYING AT 23 °C AND 65% R.H .: To the

touch: 3 - 4 hours In depth: 10 - 12 hours

**OVER-APPLICATION TIME: Minimum 24** 


hours

Smalto sintetico lucido, antiruggine, per il trattamento di superfici in ferro

Glossy synthetic enamel, antirust, for the treatment of iron surfaces



2IN 1




BIANCO (DISPONIBILIE ANCHE NELLA VERSIONE SATINATA)




**GRIGIO AGATA** RAL 7038




MARRONE NOCE RAL 8011




VERDE FOGLIA RAL 6002




NERO



GRIGIO ARDESIA RAL 7015



MARRONE CIOCCOLATA RAL 8017



VERDE MUSCHIO RAL 6005



### **FERROTOP**

# ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

#### SU FERRO NUOVO

Eliminare la ruggine mediante sabbiatura o spazzolatura; quindi applicare **FERROTOP** a due mani.

### SU FERRO GIÀ VERNICIATO

Attuare una corretta pulizia delle superficie già verniciata andando a rimuovere tramite carteggiatura parti di finitura non coerente e tracciate di ruggine; quindi applicare **FERROTOP** a due mani a distanza di 6/8 ore l'una dall'atra.

# **SUBSTRATE PREPARATION INSTRUCTIONS**

### **BRAND NEW IRON SUPPORT**

Remove rust by sandblasting or brushing, apply **FERROTOP** in two coats.

# ALREADY PAINTED IRON

Properly clean the already painted surface by removing parts of non-coherent finish and traces of rust by sanding; then apply **FERROTOP** in two coats, 6/8 hours between the coats.

GIOLLI SRL INDUSTRIA COLORI Via Enzo Ferrari, sn 61036 Colli al Metauro (PU) - ITALY Tel. +39 0721 899 935 www.colorificiogiolli.it

E-mail: info@colorificiogiolli.it pec: giollisrl@securposta.net



