



ACQUASTOP

**ACQUASTOP
PEDONABILE**

PAVIGUM

Linea di prodotti
impermeabilizzanti
per coperture

*Water proof coatings
for floors and roofs*

ACQUASTOP



PITTURA IMPERMEABILIZZANTE PER COPERTURE
WATER PROOF COATINGS FOR ROOFS

PAVIGUM



PITTURA IMPERMEABILIZZANTE PEDONABILE PER GARAGE, BOX, MAGAZZINI, CANTINE
WATER PROOFING WALKABLE PAINTING FOR GARAGES, BOXES, WAREHOUSES, WINE CELLARS

ACQUASTOP



RESISTENTE
AL RISTAGNO
D'ACQUA

ELEVATA
ELASTICITÀ

FIBRO-
RINFORZATA

IT

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE FIBRORINFORZATA PER COPERTURE

Pittura elastomerica in fase acquosa dotata di eccezionale elasticità e resistenza agli agenti atmosferici, resistente al ristagno d'acqua. L'uso delle fibre di dralon (fibre acriliche) ne rinforzano la resistenza della guaina e ne permettono di ottenere uno spessore maggiore rispetto alle normali guaine liquide. Si applica a pennello e rullo come impermeabilizzante ed antifessure su terrazzi e tetti in cemento, mattoni, guaine bituminose catrame.

TEMPERATURA DELL'AMBIENTE: minima 5°C; massima 40°C (con umidità relativa non superiore all'80%)

UMIDITÀ: Applicare su supporti visibilmente asciutti

APPLICAZIONE: pennello, rullo

TIPO DI DILUENTE: acqua

DILUIZIONE: non diluire, al massimo con un 5% di acqua

RESA: ~2 mq/mm di spessore con 1 Lt di prodotto

PULIZIA DEGLI STRUMENTI:
Immediatamente dopo l'uso con acqua calda

ESSICCAZIONE A 23°C E 65% DI UMIDITÀ RELATIVA: *al tatto:* 2 ore. *In profondità:* 12-15 ore a seconda dello spessore

TEMPI DI COPERTURA: Minimo 24 ore

EN

FIBER-REINFORCED ELASTOMERIC SHEAT FOR ROOFING

Water based Elastomeric paint of exceptional elasticity and resistance to atmospheric agents and water stagnation. Thanks to acrylic dralon fiber components, which improve the strength of the sheath, Acquastop can reach higher thickness compared to standard liquid sheaths. It can be applied by brush or roller as a waterproofing and anti-cracks on concrete terraces, roofs, bricks, bituminous sheaths or tar based supports

AIR TEMPERATURE: minimum 5 ° C; maximum 40 ° C (with relative humidity not exceeding 80%)

HUMIDITY: apply on supports visibly dry

APPLICATION: brush, roller

TYPE OF THINNER: water

DILUTION: not dilute, max with a 5%

YIELD: ~ 2 sqm / mm thickness with 1 liter of product

CLEANING OF TOOLS: immediately after use with hot water

DRYING AT 23 ° C AND 65% RELATIVE HUMIDITY: *to touch:* 2 hours.
In depth: 12-15 hours

COATING TIMES: at least 24 hours

TIPOLOGIE DI SUPPORTI TYPES OF SUPPORTS

CARTA ARDESIATA
SLATE PAPER



CEMENTO
CEMENT



TEGOLE
TILES



CHIANCA
CHIANCA (LIMESTONE)



FIBROCEMENTO
FIBER CEMENT



GRIGIO CEMENTO / CEMENT GREY



ROSSO TEGOLA / TILE RED



BIANCO / WHITE



VERDE / GREEN

ACQUASTOP PEDONABILE



GUAINA
PEDONABILE

ELEVATA
ELASTICITÀ

OTTIMA
ADERENZA

IT GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA CALPESTABILE

Pittura elastomerica all'acqua pedonabile dotato di eccezionale elasticità e resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente idoneo per l'applicazione su tetti e terrazzi realizzati con una certa pendenza che non permetta il ristagno d'acqua.

TEMPERATURA DELL'AMBIENTE:
minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)

UMIDITÀ: Applicare su supporti visibilmente asciutti

APPLICAZIONE: Pennello, rullo, spruzzo

TIPO DI DILUENTE: Acqua

DILUZIONE: al massimo con un 5% con acqua

RESA: ~ 2 mq/mm di spessore con 1 Lt di prodotto

PULIZIA DEGLI STRUMENTI: Immediatamente dopo l'uso con acqua calda

ESSICCAZIONE A 23 ° C E 65% DI UMIDITÀ RELATIVA: *al tatto:* 2 ore. *In profondità:* 8-12 ore a seconda dello spessore

TEMPI DI RICOPERTURA: Minimo 12 ore

EN ELASTOMERIC LIQUID SHEATH

Elastomeric coating with exceptional elasticity and resistance against atmospheric agents. Acquastop is suitable for waterproof roofs and terraces whose slope doesn't allow water stagnation.

AMBIENT TEMPERATURE:
minimum 5 ° C; maximum 40 ° C (with a relative humidity not exceeding 80%)

HUMIDITY: Apply on visibly dry supports

APPLICATION: Brush, roller, spray

TYPE OF DILUENT: Water

DILUTION: at most with 5% with water

YIELD: ~ 2 sqm / mm of thickness with 1 Lt of product

TOOL CLEANING: Immediately after use with hot water

DRYING AT 23 ° C AND 65% RELATIVE HUMIDITY: *Touch:* 2 hours. *In depth:* 8-12 hours depending on the thickness


OVERCOATING TIMES: Minimum 12 hours

TIPOLOGIE DI SUPPORTI TYPES OF SUPPORTS

CARTA ARDESIATA
SLATE PAPER



CEMENTO
CEMENT



TEGOLE
TILES



CHIANCA
CHIANCA (LIMESTONE)



FIBROCEMENTO
FIBER CEMENT



GRIGIO CEMENTO / CEMENT GREY



ROSSO TEGOLA / TILE RED



BIANCO / WHITE



VERDE / GREEN

PAVIGUM



IMPERMEABILIZZANTE
PEDONABILE
A SOLVENTE

OTTIMA
ADERENZA
SU SVARIATI
SUPPORTI

CARICHE
SILICEE
MICRONIZZATE
ANTISCIVOLO

IT

**PITTURA IMPERMEABILIZZANTE
PEDONABILE PER GARAGE, BOX,
MAGAZZINI, CANTINE**

Pittura elastica impermeabilizzante in fase solvente, a medio spessore, rinforzata con cariche silicee micronizzate per una maggiore resistenza all'usura. Prodotto ideale per la riabilitazione di vecchi terrazzi e garages. Grande durata all'esterno, resistente ai raggi UV. Elevata elasticità e adesione. Adatto anche come antiscivolo per bordi piscina.

PESO SPECIFICO: 1,35 +2

RESIDUO SECCO: 45 +2

ASPETTO: semilucido

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: Diluente nitro; per pennello e rullo al 4-6%; spruzzo al 12-15%

ESSICCAZIONE A 23°C E 65% DI UMITÀ:
3 ore

SOVRAVERNICIABILE dopo 18-24h.

RESA PRATICA: 3-4 mq/L in funzione dell'assorbimento del supporto in due mani.

DUREZZA PER L'ESERCIZIO: minimo 7 giorni

EN

**WATERPROOFING WALKABLE PAINTING
FOR GARAGES, BOXES, WAREHOUSES,
WINE CELLARS**

Elastic waterproofing solvent based paint. Medium thickness, the paint is reinforced with micronized siliceous fillers to improve wear resistance. Product suitable for the rehabilitation of old terraces and garages. High resistance to exterior environment and UV resistant. High elasticity and adhesion properties. Suitable as anti-skid walkway for pool edges.

SPECIFIC WEIGHT: 1.35 + -2

DRY RESIDUE: 45 + -2

APPEARANCE: semi-glossy

APPLICATION: brush, roller, spray

DILUTION: nitro diluent; for brush and roller at 4-6%; 12-15% spray

DRYING AT 23 ° C AND 65% HUMIDITY: 3 hours

RECOATABLE after 18-24h.

PRACTICAL COVERAGE: 3-4 sqm / L depending on the absorption of the support in two coats.

HARDNESS FOR EXERCISE: minimum 7 days

TIPOLOGIE DI SUPPORTI TYPES OF SUPPORTS

SUPPORTI CEMENTIZI
CEMENT SUPPORTS



CERAMICA OPACA
MATT CERAMICS



GRES
GRES



ASFALTO
ASPHALT



LAMIERA ZINCATA/RAME
GALVANIZED PLATE / COPPER



GRIGIO CEMENTO / CEMENT GREY



ROSSO TEGOLA / TILE RED



VERDE / GREEN

ACQUASTOP**ACQUASTOP
PEDONABILE****IT - PREPARAZIONI DEI SUPPORTI**

Dopo aver accuratamente pulito il supporto, eliminate eventuali parti in via di distacco, applicare su supporti cementizi una mano di ISOPLAST- FISSATIVO AL SOLVENTE PRONTO ALL'USO e su supporti bituminosi una OUTFIX - FISSATIVO ALL'ACQUA PRONTO ALL'USO. Quindi applicare due mani di prodotto a 24 ore una dall'altra in ragione di 2/3 Kg per mq, per uno spessore ideale di circa 2 mm. Per casi di particolare difficoltà si consiglia l'applicazione di una rete di tessuto non tessuto di velovetro tra una mano e l'altra. Su supporti in eternit si consiglia l'applicazione di WRAP AMIANT, di analoga concezione ma formulato con particolari resine, prodotto testato ed approvato dal Laboratorio GFC Chimica per l'incapsulamento delle fibre d'amianto, secondo le normative CEE in materia.

EN - SUPPORT PREPARATION

After accurate cleaning of the support, remove any loose paints or residual which may affect the perfect anchoring of the paint. Apply one coat of solvent based primer ISOPLAST PRONTO USO on cement based supports; for Bituminous support use the water based primer OUTFIX. Both primers are ready to use. Apply 2 coats of ACQUASTOP waiting 24 hours between the coats. Recommended thickness of 2 mm requires approx. 2/3 kg of product per sqm. In case of difficult supports, use a fiber reinforced net between the layers. For Eternit based supports apply WRAP AMIANT: our elastomeric coating suitable to encapsulate fibres of asbestos cement supports. Product approved and certified by GFC Chimica according to CEE Law requirements.

PAVIGUM**IT - PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

Il supporto deve essere sano, esente di impurità, polvere, parti ammalorate od in via di distacco, grassi o unti. Il tasso di umidità non deve essere superiore al 5%. Eliminare accuratamente ogni traccia di unti, grassi, polveri e parti non più solidali, nel caso ripristinare la planarità con supporti rasanti od autolivellanti. Su supporti a base cementizia applicare una mano di ISOPLAST - FISSATIVO AL SOLVENTE PRONTO ALL'USO. I pavimenti al quarzo ludico o non assorbenti devono essere carteggiati o preferibilmente sabbiati per migliorare l'aderenza. Su grès, ceramica opaca è opportuno, prima di trattare la superficie, realizzare un test di aderenza. Per controllare l'umidità del supporto, applicare un nylon trasparente ben incollato e sigillato ai bordi con nastro adesivo. Quindi, se dopo 24 ore la superficie interna non ha presenza di vapore acqueo, è possibile l'applicazione di PAVIGUM. Su superfici ampie ripetere il test in più punti.

EN - SUPPORT PREPARATION

The support must be free of impurities, dust, loose parts, grease etc. After the cleaning, be sure the support is flat without cracks; Repair it with stucco or levelling products if necessary. The humidity rate must be less than 5%. To check the level, glue and properly seal a transparent nylon sheet in the support holes. If the support is still dry after 24 hours, proceed with Pavigum application cycle. In case of extended surfaces, repeat the test in different areas. Gloss or no-absorbent quartz floors must be sanded or sandblasted to improve gripping. Adherence tests are suggested on different supports such as stoneware, opaque ceramic or other floors. Apply one coat of solvent based primer ISOPLAST PRONTO USO on cement based supports; after the drying time, apply PAVIGUM.

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI / RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS

	DETERGENTI DOMESTICI DOMESTIC DETERGENTS	ALCOOL ALCOHOL	MISCELA ACQUA-ZUCCHERO MIXTURE WATER-SUGAR	OLIO ALIMENTARE OIL POWER	OLIO MOTORE OIL ENGINE	OLIO FRENO BRAKE OIL	ACQUARAGIA TUPERTINE
OTTIMA OPTIMUM	✓	✓		✓	✓		
BUONA GOOD			✓				✓
NON IDONEO NOT IDEAL							
DECOLORAZIONE DECOLOURATION						✓	

APPLICAZIONE SU DIFFERENTI SUPPORTI / APPLICATION ON DIFFERENT SUPPORTS

	SUPPORTI CEMENTIZI CEMENT SUPPORTS	PAVIMENTI AL QUARZO QUARTZ FLOORS	CERAMICA OPACA CERAMICS	CERAMICA LUCIDA LUCID CERAMICS	GRES GRES	GUAINA BITUMINOSA BITUMINOUS SHEATH	ME COPPER	LA MIERA ZINCAT GALVANIZED PLATE
CONSIGLIATA RECOMMENDED	✓		✓		✓		✓	✓
SCONSIGLIATA NOT RECOMMENDED		✓				✓		
NON IDONEO NOT IDEAL				✓				

RESISTENZA AL PASSAGGIO / RESISTANCE TO PASSAGE

	PEDONABILITA' PEDONABILITY	USO FREQUENTE PESI LEGGERI OF USE FREQUENTLY WEIGHTS	PASSAGGIO MEZZI DI MOVIMENTAZIONE PASSAGE OF MEANS OF MOVEMENT	PASSAGGIO FREQUENTE MEZZI DI TRASPORTO PASSAGE FREQUENTLY MEANS OF TRANSPORT	PASSAGGIO NON FREQUENTE MEZZI DI TRASPORTO PASSAGE NOT FREQUENT MEANS OF TRANSPORT
CONSIGLIATA RECOMMENDED	✓	✓			✓
SCONSIGLIATA NOT RECOMMENDED				✓	
NON IDONEO NOT IDEAL			✓		



GIOLLI SRL INDUSTRIA COLORI
Via Enzo Ferrari, sn
61036 Colli al Metauro (PU) - ITALY
Tel. +39 0721 899 935
Fax +39 0721 876 065
www.colorificiogiolli.it
E-mail: info@colorificiogiolli.it
pec: giollisrl@securposta.net

